

Дата испытаний: **август-сентябрь 2020 г.**

Заявитель – ООО «ТД ХАЙЛОН-РУС» (г. Москва).

Цель испытаний – определение возможности применения системы покрытий «HilonGuard 2600+HilonDeco PU 9410» для защиты наружной поверхности статического емкостного оборудования, эстакад, ограждений и металлоконструкций в нефтедобывающей промышленности.

Образцы для испытаний – стальные пластины размером 150×70×3 мм с двусторонним лакокрасочным покрытием, пластины из листовой холоднокатаной стали марки 08kp толщиной 0,8 - 1,0 мм, размером 70×150 мм с односторонним лакокрасочным покрытием, образцы прямоугольной формы длиной 150 мм и шириной 25 мм, изготовленные из алюминиевых листов толщиной 0,25-0,30 мм с нанесенной на них лакокрасочной пленкой с одной стороны.

Лакокрасочное покрытие: 1 слой – двухкомпонентная быстросохнущая эпоксидная грунтовка с цинк-фосфатом HilonGuard 2600 толщиной 140 мкм, 1 слой - акрил-уретановое финишное покрытие HilonDeco PU 9410 толщиной 60-80 мкм. Общая толщина покрытия 200-220 мкм.

Подготовка образцов и нанесение покрытий осуществлялось Hilong Group.

Методики испытаний: ГОСТ 31993, ГОСТ 4765, ГОСТ 6806, ASTM G62, ГОСТ 21513, ASTM D3359. ИСО 4624, ГОСТ 9.401, ГОСТ 9.403, ГОСТ 9.409, ГОСТ 9.407, ИСО 2409, ГОСТ 15140.

Результаты испытаний приведены в таблице:

| Наименование показателей | Норма | Метод испытания | Результат испытания |
|---|---|----------------------------|---|
| До испытаний | | | |
| Внешний вид покрытия | Однородная поверхность без пропусков и видимых дефектов | визуально | Полуматовое покрытие, белого цвета без пропусков и видимых дефектов |
| Толщина покрытия, мкм | Не менее 160 (200 для резервуаров) | ГОСТ 31993 | 231-246 |
| Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 40±5 | ГОСТ 4765 | соответствует |
| Эластичность при изгибе, мм, не более | 10 | ГОСТ 6806 | соответствует |
| Диэлектрическая сплошность покрытия, В/мкм, не менее: | 7 | ASTM G62 | 16 |
| Исходная адгезионная прочность: - методом X-образного надреза, балл - методом отрыва, МПа, и характер отрыва «грибка», не менее | 5A-4A 4 | ASTM D3359 ISO 4624 | 4A 6 (5% Y/Z, 95% C/Y) |
| Коэффициент соотношения емкостей покрытия при частотах 2 и 20 кГц, не менее | 0,8 | ГОСТ 9.409 | 0,810 |

| Наименование показателей | Норма | Метод испытания | Результат испытания |
|---|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Тангенс угла диэлектрических потерь, не более | 0,2 | ГОСТ 9.409 | 0,2 |
| Наименование показателей | Норма | Метод испытания | Результат испытания |
| После испытаний в термокамере, Т=(60±3) °С, 1000 ч | | | |
| - декоративные свойства после испытаний, балл, не более | АД2 | ГОСТ 9.407 | АД0 |
| - защитные свойства после испытаний, балл, не более | A31 | ГОСТ 9.407 | A30 |
| - адгезионная прочность: | | | |
| - методом X-образного надреза, балл не ниже, | 3A | ASTM D3359 | 4A |
| - методом отрыва, МПа, и характер отрыва «грибка», не менее | 4 | ИСО 4624 | 4 (90 % C/Y, 10 % Y/Z) |
| После испытаний в камере солевого тумана, Т=(35±2) С, 240 ч (С-3), ГОСТ 9.401 метод Б | | | |
| Распространение коррозии от линии надрезов, мм, не более | 2 | ГОСТ 9.401 | 0,6 |
| После испытаний в камере солевого тумана, Т=(35±2) С, 480 ч (С-4), ГОСТ 9.401 метод Б | | | |
| Распространение коррозии от линии надрезов, мм, не более | 2 | ГОСТ 9.401 | 0,7 |
| После климатических испытаний, ГОСТ 9.401 метод 8, 20 циклов | | | |
| - декоративные свойства после испытаний, балл, не более | АД2 | ГОСТ 9.401 | АД0 |
| - защитные свойства после испытаний, балл, не более | A31 | ГОСТ 9.401 | A30 |
| После испытаний в дистиллированной воде+100 мг/л Н₂S при 60 °С в течение 90 ч, ГОСТ 9.403 | | | |
| - декоративные свойства после испытаний, балл, не более | АД3 | ГОСТ 9.407 | АД1 |
| - защитные свойства после испытаний, балл, не более | A31 | ГОСТ 9.407 | A30 |
| - адгезионная прочность: | | | |
| - методом X-образного надреза, балл не ниже, | 3A | ASTM D3359 | 4A |
| - методом отрыва, МПа, и характер отрыва «грибка», не менее | 4 | ИСО 4624 | 6 (10% Y/Z, 90% C/Y) |
| - состояние металла под покрытием | отсутствие коррозии | визуально | отсутствие коррозии |

Выводы: Система покрытий «HilonGuard 2600+HilonDeco PU 9410» производства Hilong Group общей толщиной 200-220 мкм соответствует требованиям, предъявляемым к наружным защитным покрытиям статического емкостного оборудования, трубопроводов, эстакад, ограждений и металлоконструкций в СТП ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» № 09-001-2013, книга 2 «Антикоррозийная защита статического оборудования и сооружений на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

При соблюдении требований НД на окрашивание, сушку и эксплуатацию система покрытий «HilonGuard 2600+HilonDeco PU 9410» при общей толщине 200-220 мкм в условиях эксплуатации УХЛ по ГОСТ 15150 должна обеспечивать срок защиты 15 - 25 лет в условиях С4 (высокая коррозионно-активная воздушная среда) и более 25 лет в условиях С3 (средняя коррозионно-активная воздушная среда) по ISO 12944.

На основании вышеизложенного система покрытий «HilonGuard 2600+HilonDeco PU 9410» при общей толщине 200-220 мкм рекомендуется для использования в нефтедобывающей промышленности на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» для защиты наружной поверхности статического емкостного оборудования, трубопроводов, эстакад, ограждений и металлоконструкций при температуре эксплуатации до 60 °С.

Исполнители:

Инженер 2 категории

С.А. Андреев